



# TAMMSFLEX PRIMER

## APPRÊT POUR SCELLANT À BASE DE POLYSULFIDE

### DESCRIPTION

**TAMMSFLEX PRIMER** est un apprêt liquide à deux composantes conçu pour préparer les surfaces non poreuses et les surfaces qui seront subséquemment immergées avant l'application de TAMMSFLEX NS et de TAMMSFLEX SL. TAMMSFLEX PRIMER crée un fini de surface particulièrement adapté aux scellants à base de polysulfide.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Préparer des surfaces pour une bonne adhésion des scellants à base de polysulfide, par exemple TAMMSFLEX NS et SL
- Assurer une liaison étanche à l'eau sur les substrats poreux et non poreux

### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Constitue une couche d'apprêt pour les scellants TAMMSFLEX
- Augmente l'adhésion pour des applications en immersion
- Scelle les surfaces poreuses, augmentant l'imperméabilité
- Rapport de mélange de 1:1 facile d'utilisation
- Court intervalle entre les couches

### DONNÉES TECHNIQUES

#### Données d'ingénierie typiques

Les données suivantes sont des valeurs typiques obtenues en laboratoire. Il faut s'attendre à des variations modérées lors d'une utilisation sur le terrain.

PROPRIÉTÉ	RÉSULTATS
Rapport de mélange (volume)	1:1
COV	≤5 g/litre
Durée de vie en pot à 25 °C	3 heures
Intervalle entre les couches (béton) à 25 °C	2 heures (minimum), 36 heures (maximum)
Intervalle entre les couches (acier) à 25 °C	4 heures (minimum), 36 heures (maximum)

**Apparence :** TAMMSFLEX PRIMER est un liquide clair ayant une teinte légèrement ambrée.

### EMBALLAGE/RENDEMENT

TAMMSFLEX PRIMER est offert en unités de 1,89 litre.

### DURÉE DE CONSERVATION

Un an dans son contenant d'origine non ouvert.

### RENDEMENT

Le rendement approximatif est de 292 mètres linéaires par unité pour un joint à double-face de 13 mm de profondeur. Le rendement pourrait différer des taux mentionnés ci-dessus en fonction de la porosité et de la texture de la surface.

## MODE D'EMPLOI

**Préparation de la surface** : Un nouveau béton doit être âgé d'au moins 28 jours. Le joint doit être propre et en bon état. L'huile, la saleté, les débris, la peinture et les autres matériaux qui pourraient nuire à l'adhérence doivent être enlevés. La dernière étape du nettoyage devrait consister en l'enlèvement complet de tous les résidus à l'aide d'un aspirateur ou par lavage sous pression. Les faces des joints doivent être sèches et posséder une surface texturée à porosité ouverte et elles doivent être exemptes d'agents de cure et de scellement. Lorsque le produit est appliqué sur de l'acier, l'acier doit être abrasé jusqu'à l'obtention d'un fini presque blanc avant l'application de TAMMSFLEX PRIMER.

**Malaxage** : Prémélanger la Partie A seule avant d'y ajouter la Partie B. Verser la Partie A et la Partie B dans un contenant propre et malaxer vigoureusement pendant 3 minutes. Racler les côtés du contenant pendant le malaxage pour veiller à ce que toute la quantité des deux parties soit bien malaxée. Les matériaux non malaxés ne durciront pas adéquatement.

**Application** : TAMMSFLEX PRIMER doit être appliqué à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau propre, mais il ne faut pas laisser le produit former des flaques. S'assurer d'une ventilation adéquate. Laisser TAMMSFLEX PRIMER mûrir pendant le temps recommandé pour l'intervalle entre les couches avant d'appliquer TAMMSFLEX NS ou TAMMSFLEX SL.

## NETTOYAGE

Utiliser EUCO SOLVENT, de l'acétone ou du xylène pour le nettoyage général et pour le nettoyage des outils et des équipements.

## PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Garder les contenants scellés jusqu'au moment de leur emploi.
- Entreposer le produit dans un environnement sec à une température se situant entre 18 et 27 °C.
- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas appliquer le produit si la température est inférieure à 4,5 °C ou supérieure à 35 °C.
- Les contenants ouverts ont une durée de conservation limitée.
- Ce produit possède une couleur ambrée qui peut se démarquer sur certaines surfaces. Il faut s'assurer de limiter l'application aux seuls endroits qui seront recouverts par le produit final.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 1.19

**GARANTIE** : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant six mois à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante 2 à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.