



Euclid Canada
595, Canarctic Drive
North York (Ontario) M3J 2P9
Tél. : 416-747-7107
Télééc. : 416-747-9970
www.euclidchemical.com

Procédures d'entretien – agents de scellement hydrofuges pénétrants

L'information contenue dans ce document s'applique à tous les agents de scellement hydrofuges pénétrants d'Euclid Chemical, entre autres ceux des gammes de produits Baracade, Euco-Guard et Chemstop.

Le béton et la maçonnerie traités avec des agents de scellement hydrofuges pénétrants ne nécessitent typiquement pas un entretien ou un nettoyage réguliers.

Si des taches doivent être enlevées ou s'il est nécessaire de laver la surface, un détergent doux conçu spécialement pour le nettoyage des murs ou planchers en maçonnerie ou en béton devrait être adéquat. Cependant, il est recommandé de faire un essai sur une petite section peu visible pour confirmer la compatibilité du produit de nettoyage.

Puisque les agents de scellement hydrofuges pénétrants sont extrêmement durables, il n'est typiquement pas requis de les appliquer de nouveau avant que les conditions météorologiques et l'abrasion auxquelles est exposée la surface aient réduit la performance de l'agent de scellement (la surface s'assombrit facilement et absorbe à nouveau l'eau ou ne forme pas de gouttelettes d'eau). Habituellement, une période d'au moins 5 ans s'écoule entre l'application et l'apparition de ces signes; parfois, il s'écoule encore plus de temps selon l'ampleur de l'exposition de l'agent de scellement aux produits chimiques, aux intempéries, à l'abrasion, etc.