



DURAL AQUA-FIL

COULIS HYDROPHILE À BASE DE POLYURÉTHANE

EMBALLAGE

Seau de 19 litres

Code : 043D 00

Baril de 208 litres

Code : 043D 55

Dural Pump Rinse :

Seau de 19 litres

Code : 043F 05

NETTOYAGE

Utiliser tout l'équipement de protection approprié. Éviter tout contact avec le coulis actif. Utiliser DURAL PUMP RINSE pour nettoyer les lignes de l'équipement d'injection. DURAL PUMP RINSE peut être laissé dans les lignes comme apprêt jusqu'au prochain projet. S'assurer de purger complètement DURAL PUMP RINSE des lignes avant d'effectuer la prochaine application de coulis, puisque ce produit affecte les propriétés de mûrissement du coulis.

DURÉE DE CONSERVATION

Trois ans dans son contenant d'origine non ouvert. Ce produit est sensible à l'humidité et doit être conservé dans un contenant hermétique.

DESCRIPTION

DURAL AQUA-FIL est un composé de polyuréthane hydrophile à une composante à injecter dans le béton et dans d'autres substrats naturels en bon état pour stopper l'entrée d'eau dans les zones occupées ou les zones où la présence d'eau n'est pas souhaitable. DURAL AQUA-FIL suit le chemin emprunté par l'eau à travers les petites fissures du substrat. DURAL AQUA-FIL forme un joint étanche à l'eau dans les fissures et les joints, tout en procurant une bonne résistance chimique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhère de façon tenace aux substrats humides et secs
- Est attiré par l'eau dans les fissures
- Procure une bonne résistance chimique
- Excellente élongation, idéal pour les fissures et joints actifs
- Peut sceller de petites et grandes fissures dans le béton et d'autres substrats naturels

DOMAINES D'APPLICATION

- Joints et fissures qui fuient
- Usines de traitement des eaux et des eaux usées
- Murs au-dessous du sol exposés à des niveaux phréatiques élevés
- Réparations d'arrêts d'eau défectueux ou mal positionnés
- Mines et tunnels
- Égouts et regards

DONNÉES TECHNIQUES

Les données suivantes sont des valeurs typiques obtenues en laboratoire. Il faut s'attendre à des variations modérées lors d'une utilisation sur le terrain.

Méthode de test	Propriétés typiques – liquide	Résultats
ASTM D1638	Viscosité à 25 °C	500 cP
-	Densité relative	1,16
-	État physique	Liquide
-	Couleur	Jaune pâle

Méthode de test	Propriétés typiques – mûri	Résultats
ASTM D1622	Densité	80 kg/m ³ (5 lb/pi ³)
ASTM D638	Élongation	360 %
ASTM D638	Résistance à la traction	2,3 MPa
ASTM C273	Résistance au cisaillement	1,0 MPa

Profil typique de réaction	
Mousse initiale	30 secondes
Temps de réaction	6 minutes

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface et de la fissure : Pour veiller à ce que la fissure ou le joint soit traité correctement, nettoyer l'extérieur de la surface de béton afin que la fissure ou le joint soit visible en entier. Ce nettoyage facilitera le positionnement des trous d'injection à percer. Pour bien positionner les trous, il faut premièrement déterminer l'épaisseur de la section de béton à injecter. Indiquer la position des trous en quinconce sur la longueur totale de la fissure ou du joint en changeant de côté à chaque trou. L'espacement entre les trous le long de la fissure ou du joint doit correspondre à l'épaisseur du béton à injecter. Positionner les trous à une distance appropriée de la fissure ou du joint afin qu'un trou percé à un angle de 45° coupe la fissure ou le joint à une profondeur correspondant à la moitié de l'épaisseur du béton. Ajuster la position des trous au besoin afin de ne pas entrer en contact avec l'acier d'armature ou d'autres éléments encastrés lors du perçage. Percer des trous de 16 mm (5/8 po) à un angle de 45° afin de couper la fissure ou le joint à une profondeur correspondant à la moitié de l'épaisseur du béton. Veiller à ce que la mèche soit assez longue pour couper la fissure ou le joint. Nettoyer les trous percés afin d'y déloger la poussière, les débris et la laitance. Installer des dispositifs d'injection de 16 mm (5/8 po) dans les trous percés et bien les fixer. Injecter de l'eau dans les dispositifs d'injection. Vérifier que l'eau injectée dans les dispositifs passe bien à travers les trous et la fissure ou le joint, et que les pourtours des dispositifs sont étanches.

Si percer des trous à angle est susceptible de causer l'éclatement ou la rupture du béton, il pourrait être requis de percer les trous directement dans la face de la fissure ou du joint. Dans ces cas, l'espacement entre les trous doit correspondre à l'épaisseur du béton, et la profondeur des trous doit être égale à la moitié de l'épaisseur du béton.

Malaxage : Avant d'injecter DURAL AQUA-FIL, bien mélanger le matériau. Ne pas utiliser un équipement de malaxage à haute vitesse puisque cela « fouetterait » de l'air dans le produit.

Mise en place : Une fois les dispositifs d'injection en place et l'injection d'eau effectuée dans les trous et la fissure, l'injection du matériau peut débuter. Commencer au point le plus bas d'une fissure verticale et continuer vers le haut. Pomper DURAL AQUA-FIL dans un dispositif d'injection jusqu'à ce que le matériau moussant déborde de la face de la fissure et commence à s'approcher du prochain dispositif d'injection. Pour les fissures horizontales, commencer par l'extrémité où l'installation et l'injection d'eau ont eu lieu en premier. Plus il reste d'eau dans la fissure et au site d'injection, mieux c'est. Déplacer la tête d'injection sur le deuxième dispositif d'injection, puis répéter l'opération jusqu'à ce que toute la longueur de la fissure ait été remplie. Après l'injection de DURAL AQUA-FIL, bien rincer les ports avec de l'eau. DURAL AQUA-FIL utilise l'eau pour réagir et mûrir. Une pompe à peinture ordinaire sans air comprimé peut être utilisée pour l'injection du coulis et de l'eau. La pression d'injection typique dans les fissures est de 1,4 à 20 MPa (200 à 3000 psi), en fonction de la largeur et de la profondeur de la fissure. Pour les fissures et joints larges, de la corde d'étope ou un dispositif similaire avec une structure à cellules ouvertes peut être trempé dans DURAL AQUA-FIL, puis introduit dans la fissure ou le joint. Une fois DURAL AQUA-FIL mûri et durci, les dispositifs d'injection peuvent être enlevés ou coupés de manière à s'uniformiser avec la surface adjacente. Le coulis qui a mûri et durci à l'extérieur de la face de la fissure peut être arasé à l'aide d'une truelle carrée ou d'un racloir similaire. Les trous des dispositifs d'injection peuvent ensuite être remplis avec le liant hydraulique SPEED PLUG d'Euclid Chemical et finis comme désiré.

PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- Des températures plus froides affecteront la viscosité et les temps de prise du produit.
- Lorsque le produit doit être réchauffé, éviter de dépasser 32 °C.
- Le pH de l'eau mélangée à DURAL AQUA-FIL doit se situer entre 3 et 10.
- Entreposer le matériau dans un emballage qui le protégera de l'humidité. L'humidité atmosphérique peut créer une « tête » de mousse sur le produit à l'intérieur du seau. Cette « tête » peut être enlevée et le matériau restant, utilisé.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

Révision : 10.23

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

GARANTIE : Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.